

BOHLER M390 MICROCLEAN BOHLER (Австрия)

Стандарты

BOHLER

BOHLER

Химический состав

C 1.9
Mo 1.0

Si 0.7
V 4.0

Mn 0.3
W 0.6

Cr 20.0
Fe Остальное

Свойства

Типичные характеристики

Твёрдость HB: < 280

Плотность: 7.6 г/см³

Коэффициент линейного расширения: 10.9 - 12.3 (10⁻⁶)/°C

Теплопроводность при 20 °C: 14 Вт/м*К