

D12S JIS H 2118 (Япония)

Стандарты

JIS H 2118

Aluminium alloy ingots for die castings

Химический состав

Al Остальное
Mn < 0.5
Zn < 1.0

Cu 1.5 - 3.5
Ni < 0.5

Fe < 0.9
Si 9.6 - 12.0

Mg < 0.3
Sn < 0.3

Примечание

Чушки.