

DX52D+AS EN 10346 (Евронормы)

Стандарты

EN 10346

Плоская стальная продукция с непрерывным горячим покрытием. Технические условия поставки

Химический состав

C < 0.12
S < 0.045

Si < 0.5
Ti < 0.3

Mn < 0.6
Fe Остальное

P < 0.1

Свойства

По EN 10346:2009

Предел текучести: 140 - 300 МПа

Временное сопротивление разрыву: 270 - 420 МПа

Относительное удлинение: > 26 %

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.83 г/см³