

S195T EN 10255 (Евронормы)

Стандарты

EN 10255

Трубы из нелегированной стали предназначенные для сварных и резьбовых соединений. Технические условия

Химический состав

C < 0.2

Mn < 1.4

P < 0.035

S < 0.03

Fe Остальное

Свойства

По EN 10255

Предел текучести: > 195 МПа

Временное сопротивление разрыву: 320 - 520 МПа

Относительное удлинение: > 20 %

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.86 г/см³